

Tabelle I.

Der Statistik

der

Schachtförderseile im Bergwerksdirektionsbezirke Saarbrücken für das Jahr 1894.

Die seit dem Jahre 1877 aufgestellte Statistik der Schachtförderseile hat bis jetzt folgende Seile umfasst:

Jahrgang.	Bandseile von				Rundseile von		Also insgesamt Schachtförderseile
	Gußstahl	Eisen	Moë	Sanf	Gußstahl	Eisen	
1877	4	9	2	2	12	84	113
1878	7	4	2	—	6	36	55
1879	8	2	2	—	12	31	58
1880	8	5	—	—	12	39	64
1881	6	4	3	1	22	27	63
1882	11	5	—	1	30	31	78
1883	13	4	—	2	34	14	67
1884	15	2	—	—	40	6	63
1885	23	1	2	—	36	18	80
1886	13	—	7	—	32	3	55
1887	13	—	—	—	27	6	46
1888	22	—	—	—	31	6	59
1889	11	—	1	—	35	12	59
1890	10	—	1	—	39	7	57
1891	17	—	—	—	36	19	63
1892	10	—	1	—	33	4	48
1893	9	—	—	—	41	4	54
1894	7	—	1	—	50	6	64
1877/94	207	36	22	6	528	317	1146

Während des Betriebes plötzlich zerrissen sind von den während der 18 Jahre 1877/1894 abgelegten Schachtförderseilen:

von 207 Gußstahlbandseilen	6 Stück gleich	2,90 %.
„ 36 Eisenbandseilen	— „ „	— „
„ 22 Moëbandseilen	— „ „	— „
„ 6 Sanfbandseilen	1 „ „	16,67 „
„ 528 Gußstahlrundseilen	4 „ „	0,76 „
„ 347 Eisenrundseilen	23 „ „	6,63 „

insgesamt also von 1146 Schachtförderseilen 34 Stück gleich 2,97 %.

Die Seilbrüche vertheilen sich auf die einzelnen Jahre wie folgt:

1877 von 113 abgelegten Schachtförderseilen	9 Stück gleich	7,96 %.
1878 „ 55 „	2 „	3,64 „
1879 „ 58 „	4 „	6,90 „
1880 „ 64 „	2 „	3,13 „
1881 „ 63 „	3 „	4,76 „
1882 „ 78 „	3 „	3,85 „
1883 „ 67 „	— „	— „
1884 „ 63 „	2 „	3,17 „
1885 „ 80 „	— „	— „
1886 „ 55 „	1 „	1,82 „
1887 „ 46 „	— „	— „
1888 „ 59 „	1 „	1,69 „
1889 „ 59 „	— „	— „
1890 „ 57 „	1 „	1,75 „
1891 „ 63 „	3 „	4,76 „
1892 „ 48 „	1 „	2,08 „
1893 „ 54 „	1 „	1,85 „
1894 „ 64 „	1 „	1,56 „